



Procédé :

Le traitement en profondeur des sciages s'opère totalement en circuit fermé faisant alterner les phases de vide et de pression. L'installation va mettre en œuvre le procédé dit BETHELL et comprend les opérations suivantes :




PHASE 1
Vide initial

But : Chasser l'air
des cellules du bois




PHASE 2
Remplissage par
dépression

But : Immerger
le bois de produit
de traitement



PHASE 3
Application d'une
pression de 12 bars

But : Faire pénétrer
le produit en profondeur



PHASE 4
Vide et ressuyage

But : Récupérer les
excédents de produit
de traitement



Station de traitement autoclave